

คุณสมบัติ

: ทีโอเอ อีซี ฟิกซ์ เป็นกาวยาแนวเนกประสงค์ เหมาะสำหรับร่องกระเบื้องทุกชนิดและแนวขอบสุขภัณฑ์ กว้าง 1-6 มม. ไม่หดตัว ไม่หลุดร่อน ให้การยึดเกาะและคงทนสูง ผิวของกาวยาแนวจะมีเนื้อละเอียดทำให้อุดร่องได้สะดวกสวยงาม และยังมีสารที่ช่วยป้องกันราดำและเชื้อแบคทีเรียจึงเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ

การใช้งาน

: ใช้สำหรับยาแนวร่องกระเบื้อง

- กระเบื้องทั่วไป
- กระเบื้องเซรามิก ดินเผา
- หินแกรนิต
- โมเสค

คุณสมบัติพิเศษ

: กาวยาแนว ทีโอเอ อีซี ฟิกซ์ มีคุณสมบัติดังนี้คือ

- ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เนื้อปูนมีความละเอียด เหนียวลื่น ปาดเข้าร่องง่าย
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผัง ภายนอกและภายใน
- ป้องกันการเกิดราดำและเชื้อแบคทีเรีย
- ยึดเกาะสูง ไม่หดตัว ไม่หลุดร่อน

ข้อมูลทางเทคนิค

เฉดสี	: ขาว, ครีมน้ำตาล, ฟ้า, ดำ
กำลังรับแรงอัดที่ (ANSI A118.6-2010)	: 3,245 psi (28 Days)
กำลังรับแรงดึงที่ (ANSI A118.6-2010)	: 835 psi (28 Days)
ความต้านทานแรงดึง (ANSI A118.6-2010)	: 410 psi (28 Days)
ค่าการดูดซึมน้ำ (ANSI A118.6-2010)	: 6.52 %
ค่าความอุ่มน้ำ	: 95-98%
ระยะเวลาแห้งตัว Setting Time	
- เริ่มต้น Initial Set	: 3-4 ชั่วโมง
- สิ้นสุด Final Set	: 6-8 ชั่วโมง
ค่าการหดตัว (40x40x160 mm.)	: < 3 mm/m
ความทนทานต่อการสีกร่อน	: < 2,000 mm ³

มาตรฐานอ้างอิง	: ผ่านมาตรฐานขั้นสูงของยุโรป (EN 13888 : CG2)
ระบบการใช้งาน การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none">- ควรทำการยาแนวหลังจากปูกาวซีเมนต์แล้วประมาณ 1-2 วัน และควรขูดร่องให้ได้ความกว้างและลึก 1-6 มม.- พื้นผิวที่จะยาแนวควรทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ปราศจากฝุ่นผง เศษ ซีเมนต์ สี คราบไขมัน
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none">- ผสม ทีโอเอ อีซี ฟลักซ์ 1 กก.(1 ถุง) กับน้ำสะอาด 0.32 - 0.37 ลิตร เทกาวยาแนวลงในน้ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนเป็นครีมข้น ทิ้งไว้ 5 - 10 นาทีและกวนอีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปใช้งาน ในขณะที่ใช้งานควรกวนเป็นระยะๆ เมื่อกาวยาแนวเหนียวขึ้นเนื่องจากทิ้งไว้นานเกินไป ห้ามเติมน้ำเพิ่ม ควรเททิ้งและผสมใหม่- นำกาวยาแนวที่ผสมดีแล้ว ปาดอุดลงในร่องกระเบื้องที่เตรียมทำความสะอาดไว้แล้ว ใช้เกรียงยางปาดให้เรียบและใช้เกรียงกวาดส่วนที่ติดบนกระเบื้องให้สะอาด- ทิ้งไว้จนกาวยาแนวเริ่มบ่มตัว จึงเช็ดทำความสะอาดแผ่นกระเบื้องให้ทั่วด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำและบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว- ควรทิ้งกาวยาแนวให้แห้งตัวสมบูรณ์ 24 ชั่วโมงก่อนการใช้งาน
ปริมาณการใช้งาน	: โดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร สำหรับกระเบื้องขนาด 20x20 ซม.และขนาดร่องกระเบื้อง 3 มม.
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา	: ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มี ความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
อายุของผลิตภัณฑ์	: ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง
ขนาดบรรจุ	: 1 กิโลกรัม/ถุง บรรจุกล่องละ 20 ถุง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวกและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันทีถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย



การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า