

<b>คุณสมบัติ</b>	ทีโอเอ กลิปตัน ทูอินวัน เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินสูตรทนทานพิเศษ ทาได้ทุกพื้นผิว เป็นสีเคลือบกับหน้าและรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเดียว ทนทานต่อการใช้งานภายนอก ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิมเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อฟิล์มหนาเรียบเนียน แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม ทาได้ง่ายได้พื้นที่มาก ครอบคลุมงานหลัก	
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	สีเคลือบกับหน้า และ รองพื้นกันสนิม ในหนึ่งเดียว (2in1) เขตตามเขตตลิ่งสี ทีโอเอ กลิปตัน ทูอินวัน เงา กึ่งเงา และ ด้าน เนื้อสีโดยปริมาตร 40% เนื้อสีโดยน้ำหนัก 50% จุดควบไฟ 25 °C ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ - กรัม ต่อ ลิตร ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 75 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 30 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 11 - 13 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว 40 - 45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) 10 นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) 1-2 ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C) 1-2 วัน	
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	-	
<b>วิธีใช้งาน</b>	ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 71 , บาร์โค้ท ทินเนอร์ AAA การผสมทินเนอร์ (%) 10 - 20 % (ทา) 10 - 20 % (กลิ้ง) 30 - 40 % (พ่น)	
<b>ระบบการใช้งาน</b>	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเก่า ( พื้นผิวเหล็ก ) จัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้ พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวเหล็ก ) พื้นผิวโลหะต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้ ระบบการทาสี สีรองพื้น งานเหล็ก : ทาสีทีโอเอ กลิปตัน ทูอินวัน จำนวน 1-2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว) งานเหล็กผสม : ทาสีทีโอเอ กลิปตัน ทูอินวัน จำนวน 1-2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว) สีกับหน้า ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน : อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี	

**การเก็บรักษา**

สภาวะการเก็บรักษา

อายุผลิตภัณฑ์

**ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย**

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท  
ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

: 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก  
ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม  
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและ  
รีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

**การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง**

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้  
ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**